

R 139

Siliconenvrij droogsmeermiddel

Productinformatie & toepassing

Een universeel siliconenvrij glij- en smeermiddel met onbegrensde toepassingsmogelijkheden. Het smeert, reduceert wrijving, maakt antistatisch en laat geen residu na. Bovendien kleeft en vlekt het product niet waardoor het aancoeken van stof en vuil wordt voorkomen. R 139 kan door zijn siliconenvrije samenstelling zonder gevaar worden toegepast op oppervlakken welke nadien gelakt, gelijmd of bedrukt worden. R 139 heeft een goede dekking en een lange levensduur (afhankelijk van de belasting), dus economisch in gebruik. De materialen waarop het is aangebracht worden door R 139 niet aangetast. Het product is stabiel van – 20 °C tot 240 °C.

TOEPASSINGEN

Houtindustrie:

- Als glijmiddel op houtbewerking machines, voorkomt tevens corrosievorming.
- Als smeermiddel voor spindels en geleidestangen.
- Op schuurbanden en -schijven ter voorkoming van dichtslibben van de band of schijf, de levensduur van het schuurmateriaal wordt hierdoor met 20 tot 50 % verlengd.

Drukkerijen, papier- en textielindustrie:

- Als middel voor het antistatisch maken van rollen, messen etc.
- Als glijmiddel voor snijtafels, geleiders, glijpoten etc.
- Als smeermiddel voor bewegende delen op plaatsen waar geen olie gebruikt kan worden.
- Als glijmiddel voor rails waarover confectie getransporteerd wordt.

Verzorgingssector:

Als glij- en smeermiddel voor wielotjes van serveerwagens e.d., rolstoelen, bedden, doucheliften, ladekastjes, gordijnrails, scharnieren en sloten, schuifdeuren en -ramen, geleidestangen, ritssluitingen (na wassen of stomen), zonweringen, rolluiken.

Gebruiksaanwijzing

R139 d.m.v. een Power pistol of spuitbus van ca. 25 cm afstand opbrengen, op een droog en vetvrij oppervlak. Vermijd overdadig gebruik. Als u teveel heeft gebruikt, met een schone doek afvegen.

Algemene gegevens

Type	Siliconenvrij droogsmearmiddel
Kleur	Kleurloos
Geur	Specifiek
PH-waarde	N.v.t.
Soortelijke massa	Bulk: 0,80 g/ml Spuitbus: 0,60 g/ml
Oplosbaarheid	niet oplosbaar in water
Brandbaarheid	Vlampunt bulk > 74 °C; Vlampunt spuitbus < 21 °C
Opslag	Koel, droog, in gesloten verpakking