

Vloeibare Parketwax

Beschrijving

Traditioneel gemaakte boenwas op basis van natuurlijke en synthetische wassen, zoals terpentijnolie, white spirit en een waterafstotende hars. Deze wax kleeft niet en geeft een langdurige glans. Voor het boenen van geboende of verniste meubelen, balken, deuren, vloeren. Kan op een natuurlijke boenwas gebruikt worden. Is specifiek gemaakt voor het onderhouden van houten parketvloeren door zijn waterafstotende karakter en zijn goede antislipeigenschappen.

Toepassing

Voor het boenen van geboende of verniste meubelen, balken, deuren, vloeren. Kan op een natuurlijke boenwas gebruikt worden. Is specifiek gemaakt voor het onderhouden van houten parketvloeren door zijn waterafstotende karakter en zijn goede antislipeigenschappen. Kan ook worden gebruikt als afwerklaag op Golden Wave Antiek- en Kleurwax.

Eigenschappen

Kleuren:	blank
Glansgraad:	Zijdeglans
Verbruik:	ca. 12m ² /l
Vlampunt:	> 40 °C
Verwerkingstemp:	tussen 10°C en 30 °C.
Stofdroog:	na 2 à 3 uur bij 20 °C en 65% RV.
Oppoetsen:	na minimaal 2 uur
Doorgehard:	na 1 week bij 20 °C en 65% RV.
Verpakking:	in 1000 ml
Houdbaarheid in de bus:	minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 °C, in originele onaangebroke verpakking.

Golden Wave

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode: doek of dweil

Aantal lagen : 1 of 2 lagen

Behandeling algemeen

Indien het te behandelen voorwerp vuil is, is het wel aan te raden de oude waslagen eerst te verwijderen met Golden Wave Waxremover.

Verwerking

Goed schudden voor gebruik. Verdeel een beetje Vloeibare Parketwax op een doek en strijk het te behandelen voorwerp in. Voor parketvloeren aanbrengen met dweil, laten drogen en uitpoetsen met boenmachine.

Droogtijd: 2 uur bij kamertemperatuur.

Nabehandeling: na droging met harde borstel, doek en boenmachine goed uitpoetsen.

De Vloeibare Parketwax kan verschillen van viscositeit, dit is afhankelijk van de temperatuur.

Indien te koud, het product iets opwarmen.